AMPRO™ HANDIPACK

KIT EPOXI CON DOSIFICADORES · 375 G

Sistema epoxi multiuso para pequeñas reparaciones, laminación, pegado, relleno y recubrimiento transparente.

CONTENIDO DEL KIT

Componente	Cantidad
Resina AMPRO	290 g
Endurecedor rápido	85 g
Dosificadores	2 bombas de aproximadamente 5 ml por pulsación

MEZCLA Y PROPIEDADES

Propiedad	Valor
Proporción resina:endurecedor en volumen	3:1
Proporción resina:endurecedor en peso	100:29
Dosificación con bombas	3 pulsaciones de resina por 1 de endurecedor
Densidad de mezcla a 21 °C	1,13 g/cm³
Viscosidad inicial de mezcla a 25 °C	971 cP

TIEMPOS DEL SISTEMA A 20 °C

Ensayo	Tiempo (h:min)
Vida de mezcla: 150 g, en agua	0:28
Gelificación en película de 0,5 mm	1:33
Pérdida de pegajosidad	2:50
Lijado: tiempo mínimo	12:00

APLICACIÓN Y CONSERVACIÓN

Cebar las bombas y comprobar su dosificación antes de utilizarlas. Mezclar durante al menos dos minutos, incluyendo paredes y fondo del recipiente. Evitar acumular mezcla en recipientes confinados: la reacción genera calor.

Aplicación recomendada: 15-25 °C; humedad relativa máxima: 70 %. Conservar los envases cerrados, protegidos del sol y de las heladas, entre 10 y 25 °C. Vida útil indicada: 24 meses desde fabricación; comprobar la etiqueta.

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Resumen técnico no oficial en español, basado en las TDS Gurit PDS-AMPRO HANDIPACK-1-0224 y PDS-AMPROHANDIPACK-1-0320. No es una traducción íntegra. Los tiempos dependen de las condiciones; consultar la TDS completa y la SDS vigente de cada componente.